



**Применение** Клей применяют для основного и вспомогательного крепления в обуви, склеивания кожи, резины, тканей, картона, кожкартона, поролона, текстильных, термопластичных и других материалов в кожгалантерейной в других отраслях промышленности и в быту.

В обувном производстве клей рекомендован для основного крепления в текстильной обуви; для вспомогательного крепления применяют для намазки заготовок и стелек при клеевой затяжке; намазки пластин пористой резины при сборке каблучков, вставки подносков, вкладных стелек и других целей.

**Основа** Полимер, функциональные и адгезионные добавки. **Летучая часть** Органические растворители **Технические характеристики** Концентрация, 22,5 — 23,5 %

Прочность склеивания через 24 часа, н/мм, не менее 2,7

Внешний вид однородная непрозрачная вязко - текучая жидкость от светло — желтого до коричневого цвета

Плотность г/см<sup>3</sup> 0,85 - 0,86 **Свойства** Клей контактный, имеет хорошую адгезию к выше перечисленным материалам. Для вспомогательного крепления клей применяют холодным

способом; для основного крепления рекомендовано полное высыхание клеевых пленок с последующей термоактивацией. Клеевое соединение водостойкое. **Очистка** При помощи растворителя этилацетат. **Хранение** В плотно закрытой таре при температуре +15°C +25°C в течение 12 месяцев. Клей не морозостоек: при температурах ниже +10 °C повышает вязкость и замерзает, но при нормальных температурных условиях приобретает вязко-текучее состояние. При необходимости для размораживания применяют водяную баню. Качество клея после размораживания не снижается.

По вопросам приобретения клея полихлоропренового «Луч ПХК» 2014 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: