



представляет собой однородную пастообразную массу серого цвета (клей ПУ-2) или от белого до светло-желтого цвета (Клей ПУ-2А). По сути — многокомпонентный полиуретановый клей. Рекомендуются для проведения работ по склеиванию металлов (алюминиевых сплавов, стали), неметаллических материалов (стеклопластик, пенопласт), для склеивания деталей из оргстекла и оргстекла с лентами из капронового или лавсанового волокна, а также металлов и неметаллов между собой. Получают ПУ-2, ПУ-2А на основе полиэфира № 24 (100 вес. ч.), ацетона технического марки А (100 вес. ч.) и полиизоцианата 102-Т (100 вес. ч.). Наполнителем в ПУ-2 служит портландцемент (25 вес. ч.), а в ПУ-2А портландцемент отсутствует. Вот такой замечательный клей.

Клей ПУ-2, ПУ-2А (ПИ 1.2.339-87)

Характеристики Клея ПУ-2, ПУ-2А (ПИ 1.2.339-87):

Техническая консультация

Наименование показателя	Норма по инструкции
Внешний вид	Однородная пастообразная масса серого цвета (клей ПУ-2) или от белого до светло-желтого цвета (Клей ПУ-2А), легко наносится кистью или шпателем.
Жизнеспособность при температуре от 18 до 25 °С, не менее, ч	3
Предел прочности при сдвиге клеевых соединений, сплава Д16АТ, анодированного, кгс/см ² , не менее, при температуре испытаний: — 20 °С — 60 °С	20*, 140* 120**

* Максимальная прочность 130-150 кгс/см² достигается через 20 суток после выдержки клеевых соединений при температуре не ниже 20 °С.

** Температура отверждения 105 °С.



КЛЕЙ ПУ-2, ПУ-2А

По вопросам приобретения КЛЕЙ ПУ-2, ПУ-2А и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов