



Клей ПУ-2А представляет собой двухкомпонентный полиуретановый клей.

Клей ПУ-2-А рекомендуется для склеивания металлов (алюминиевых сплавов, стали), неметаллических материалов (стеклопластик, пенопласт), для склеивания деталей из оргстекла и оргстекла с лентами из капронового или лавсанового волокна, а также металлов и неметаллов между собой.

Физико-химические характеристики клея ПУ-2А:

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	Однородная пастообразная масса от белого до светло-желтого цвета, легко наносится кистью или шпателем.
Жизнеспособность при температуре от +18°C до +25°C, не менее, ч	3
Предел прочности при сдвиге клеевых соединений, сплава Д16АТ анодированного, кгс/см ² , не менее, при температуре испытаний: — Плюс 20°C — Плюс 60°C (Температура отверждения +105°C)	20*, 140* 120
— Максимальная прочность 130-150 кгс/см ² достигается через 20 суток после выдержки клеевых соединений при температуре не ниже +20°C.	

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев с даты изготовления.