



Клей ПУ, клей ПУ Гр

Клей ПУ

ТУ 2252-049-23336352-2006

Специальный клей ПУ на базе полиуретанов применяют в обувной промышленности. Клей стоек к действию масел, воды, кислот и бензина. Предназначен для склеивания термопластических подошв всех видов, резиновых подошв от прозрачной резины, твердой и мягкой пористой резины, поливинилхлоридных и полиуретановых подошв к заготовкам с верхом из натуральных, искусственных и синтетических кож.

Способ применения: резиновые и термопластические подошвы рекомендуется взъерошить и обработать галагенизатором, полиуретановые подошвы взъерошить. Сушка после галагенизатора 40-60 минут.

[Техническая консультация](#)

Физико-химические показатели:

Наименование показателей	Значение
Массовая доля сухого остатка, в %, не менее:	18

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Клей ПУ, клей ПУ Гр

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (диаметр сопла 6 мм), сек.	100-250
Прочность склеивания при расслаивании на двухслойной кирзе, через 24 ч. после склеивания, Н/см (кгс/см), не менее	40,0 (4,0)

Заготовку из натуральной кожи взъерошить, а из искусственной очистить растворителем.

Клей ПУ должен храниться в герметично закрытой таре, в помещении, специально предназначенном для хранения огнеопасных материалов, при температуре от 10 до 30°C.

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев. Фасовка - металлическая тара, тара из белой жести «Евробанки для химических продуктов», или другая тара по согласованию с потребителем.

Клей ПУ Гр

ТУ 2252-049-23336352-2006

Клей грунтовочный применяется в обувной промышленности для первой намазки заготовок и подошв обуви. Клей ПУ Гр должен храниться в

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Клей ПУ, клей ПУ Гр

герметично закрытой таре, в помещении, специально предназначенном для хранения огнеопасных материалов, при температуре от 10 до 30°C.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев. Фасовка – металлическая тара, тара из белой жести «Евробанки для химических продуктов», или другая тара по согласованию с потребителем.

[Техническая консультация](#)

Физико-химические показатели:

Наименование показателей	Значение
Массовая доля сухого остатка, в %	12-14
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (диаметр сопла 6 мм), сек.	20-60

По вопросам приобретения **клея ПУ, клея ПУ Гр** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов