



Смола СФ-281 является резорцин-формальдегидной смолой. Выглядит как порошок либо мелкие крупинки размером до 30 мм темно-коричневого цвета. Смола СФ-281 — продукт конденсации алкилрезорциновой фракции сланцевых фенолов с формалином в присутствии технологических добавок. Данная смола используется при изготовлении резиновых смесей в резинотехнической промышленности.

Техническая консультация

Характеристики смолы СФ – 281

Показатель	Норма
Внешний вид	Порошок либо куски размером 0-300 мм
Массовая доля нелетучих веществ (сухого остатка),%, не менее	1,0
Температура размягчения, °С	75 - 85
Растворимость в ацетоне при соотношении 1 : 10	полная
Массовая доля золы, %, не более	0,1

Смолу СФ-281 упаковывают в 5-6-слойные бумажные мешки с мешком-вкладышем. Иногда фасуют в мешки из полипропиленовой ткани с мешком-вкладышем.

Смолу СФ-281 перемещают в мешках всеми доступными видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на этих видах транспорта. При транспортировании смолы СФ-281 в открытых кузовах автомобилей, партия должна укрываться брезентом и надежно фиксироваться такелажом.

Гарантийный срок хранения смолы СФ-281 - 6 месяцев.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Клей СФ-281

По вопросам приобретения клей СФ-281 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов