



Смола СФ-282 является результатом поликонденсации резорцина с формальдегидом в среде этилового спирта или смеси этилового спирта с изопропиловым при соотношении 70:30, этиленгликоля и водного раствора щелочи. Смола СФ-282 является модификатором адгезии. Применяется для формирования пропиточного состава с целью пропитки текстильных материалов из химических волокон для повышения прочности связи. Еще ее используют в процессе изготовления латексно-смоляных составов для пропитки шинного корда и крепления резин к текстильной основе.

Техническая консультация

Характеристики смолы СФ – 282

| Показатель | Норма |
|---|--|
| Внешний вид | Однородная жидкость от красновато-коричневого до темно-коричневого цвета |
| Массовая доля нелетучих веществ (сухого остатка),%, не менее | 66 |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 4 мм) при 20 (±0,5) °С, с, не более | 30-90 |
| Водородный показатель (рН среды) | 7,5—8,5 |
| Растворимость в дистиллированной воде при соотношении 1: 25 | полная |

Смолу СФ-282 заливают в чистые сухие стальные бочки, автоцистерны или в чистые стальные железнодорожные цистерны. Транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на этих видах транспорта.

Смолу СФ-282 хранят в плотно закрытой таре при температуре не выше 20 °С в условиях, исключающих попадание влаги и прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Гарантийный срок хранения смолы СФ-282 – 6 месяцев.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Клей СФ-282

По вопросам приобретения клей СФ-282 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов