



ТУ 2252-067-10687966-2001

Сфера применения клея СКМ-1: в производстве гнутых балок, клееного бруса, столярных плит – для склеивания холодным и горячим способами, сращивания на минишип. В деревообработке: для обеспечения высокой водостойкости и атмосферостойкости, получения светлого клееного шва.

Соотношение смолы и отвердителя для смешивания — 10 : 2-2,5.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

Показатель	Норма
Смола:	
— консистенция	вязкая однородная жидкость
— цвет	От белого до светло-кремового, светло-серого или светло-желтого
— условная вязкость при 20 (± 0,5)°C по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 6 мм) в момент изготовления, с	50 - 130
— pH (водородный показатель)	8,5 - 9,5
— массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	65,0
Отвердитель:	
— консистенция	Суспензия или жидкость

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



— цвет	от белого до светло-кремового или светло-серого
— условная вязкость при 20 (± 0,5)°С по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 4 мм) в момент изготовления, с	10 85
— pH (водородный показатель)	0,1-2,5
Период сохранения свойств готового клея, часов с момента смешивания, не менее	1,5
Предел прочности клеевого соединения древесины (ель, сосна) при скалывании вдоль волокон, МПа (кг/см ²), не менее:	
— сухих образцов	6,5
— после 3-часового кипячения образцов в воде	3,2

Хранение клея СКМ-1: при t° от 5 до 25° С.

Тара для компонентов клея СКМ-1: Смолу хранят в полимерных бочках, отвердитель – в полиэтиленовых канистрах или в стеклянных бутылках. По согласованию с заказчиком возможно использование других видов тары при условии обеспечения сохранности продукции.

Транспортировка клея СКМ-1: с использованием крытых транспортных средств всеми видами транспорта, соблюдая действующие на этих видах транспорта правила перевозки грузов.

Срок, при котором гарантировано сохраняются все свойства компонентов клея СКМ-1 – **4 месяца с даты изготовления**. В течение этого срока допустимо увеличение условной вязкости отвердителя – до 100 с, смолы до 250 с. Также допустимо расслоение отвердителя на две фазы.

По вопросам приобретения **клея СКМ-1** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Клей СКМ-1

просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов