



ТУ 38-5-390-69: Конфекционный самовулканизирующийся клей СВ-2а состоит из двух компонентов: основного раствора — клея СВ-2 и вулканизирующего агента — клея лейконат. Клей СВ-2 — раствор резиновой смеси на основе наирита в смеси растворителей этилацетата (марка А, ГОСТ 8981-71) и бензина (ГОСТ 443-56), взятых в соотношении 2 : 1 по массе. Клей лейконат должен соответствовать МРТУ 6-14-235-69. Клей СВ-2а готовится смешением клея СВ-2 с клеем лейконат из соотношения — на 100 г клея СВ-2 — 10 см³ клея лейконат.

Клей СВ-2а предназначается для конфекции и ремонта резиновых, резинотканевых изделий, покрытых резиной на основе наирита или наирита с другими видами каучуков, для герметизации прошитых ниточных швов изделий и для склеивания тканевых материалов (при эксплуатации склеенных изделий при температуре до 100 °С).

По вопросам приобретения клей СВ-2А и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов