



## Характеристика

Композиция холодного отверждения на основе модифицированной эпоксидной смолы, отверждающейся на воздухе, в пресной и морской воде

## Основные сферы применения

Применяется для пропитки слоев стеклоткани и наклейки её на повреждённые места металлических и стеклопластиковых судовых конструкций по влажной поверхности и в воде при температуре 0 — 30 град.С

## Техническая консультация

| Желатинизация,<br>ч/град.С | Предел прочности СтЗ,<br>МПа |               | Относительное<br>удлинение при<br>разрыве, % | Модуль<br>упругости, ГПа | Ударный<br>сдвиг, см |
|----------------------------|------------------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
|                            | при отрыве                   | при<br>сдвиге |                                              |                          |                      |
| 1,0 — 2,0/20               | —                            | 13            | —                                            | —                        | —                    |

По вопросам приобретения клея УП-5-177-1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов