



Характеристика

Наполненный

Основные сферы применения

Предназначен для ремонта, склеивания и герметизации изделий из металлов и стеклопластиков. Рекомендуется для применения в конструкциях, эксплуатируемых в интервале температур от -60 до +150 град.С(кратковременно до 200 град.С) в условиях повышенной влажности, многократного термоциклирования, под воздействием ударных и вибрационных нагрузок.

Техническая консультация

Желатинизация, ч/град.С	Предел прочности СтЗ, МПа		Относительное удлинение при разрыве, %	Модуль упругости, ГПа	Ударный сдвиг, см
	при отрыве	при сдвиге			
24/20	75	40	—	—	—

По вопросам приобретения клея УП-5-232 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов