



Характеристика

Продукт совмещения эпоксидной модифицированной смолы и аминифенольного отвердителя

Основные сферы применения

Предназначен для склеивания и герметизации изделий из разнородных материалов — металлов, пластмасс конструкционного назначения, — эксплуатируемых в условиях повышенной влажности, многократного термоциклирования, под воздействием ударных и вибрационных нагрузок в интервале температур от -100 до +125 град.С. Широко применяется для ремонта корпусных конструкций судов в неблагоприятных погодных условиях

Техническая консультация

Желатинизация, ч/град.С	Предел прочности СтЗ, МПа		Относительное удлинение при разрыве, %	Модуль упругости, ГПа	Ударный сдвиг, см
	при отрыве	при сдвиге			
0,6-1,0/20	38	32	12	0,7	40

По вопросам приобретения клея УП-5-233-1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов