



Характеристика

Представляет собой смесь олигомерных продуктов и наполнителя, отверждаемую ангидридным отвердителем в присутствии ускорителя при температуре 65 град.С в течение 24 ч. Водо-,масло-, спирто-, бензостоек

Основные сферы применения

Предназначен для склеивания деталей из различных материалов — стали, титана, латуни, пластиков, пьезокерамики,- работающих в интервале температур от -50 до +120 град.С при действии циклических динамических нагрузок

Техническая консультация

Желатинизация, ч/град.С	Предел прочности СтЗ, МПа		Относительное удлинение при разрыве, %	Модуль упругости, ГПа	Ударный сдвиг, см
	при отрыве	при сдвиге			
5,0 — 7,0/50	60	—	—	—	—

По вопросам приобретения клея УП-5-238 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов