



ТУ 1-596-122-81

Назначение

Герметизация микропор размером до 0,1 мм в сварных швах, литых, штампованных и прессованных деталях из различных металлов.

Техническая консультация

Характеристики

Вид	прозрачная жидкость
Основа	акриловый анаэробный однокомпонентный
Отверждение	горячее
Вязкость, мПа·с, не более	38,5
Жизнеспособность при температуре (80±1) °С, минут, не менее	150
Рабочий интервал температур, длительно, °С	–60...+150

По вопросам приобретения клей ВАК-5Б и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов