



Область применения:

Предназначен для склеивания органических стекол типа СО и органического стекла марки Э-2 в конструкциях, работающих при температуре от минус 60 до плюс 150 °С

Разработчик(и):

ФГУП «ВИАМ»

Основная информация

Клей многокомпонентный в поставке, готовится на месте применения.

Клей представляет собой раствор Дакрила-2М в феноле с добавлением воды.

Клей обеспечивает прозрачное бесцветное соединение органического стекла, не снижает его прочности и не вызывает «серебро».

Технические характеристики

Внешний вид: Прозрачный раствор от бесцветного до слабо-розового цвета без посторонних примесей Вязкость, с, при 20 °С по ВЗ-1 (диаметр сопла 5,4 мм) 15-30 Жизнеспособность, год 1 Предел прочности при сдвиге клеевых соединений из органического стекла типа СО, кгс/см², при (°С) : 20 300 60 80 80 45 органического стекла марки Э-2 при (°С): 20 170 150 30

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Клей ВК-14

По вопросам приобретения Клей ВК-14 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов