



Клей ВК-15 ТР 24-887

Область применения:

Предназначен для склеивания металлов (сталь, титан) и теплостойких неметаллических материалов, работающих в температурном интервале от 300 до 1200 °С. Клей ВК-15 также является теплостойким компонентом клея холодного отверждения ВК-15М

Технические характеристики

Внешний вид: после перемешивания однородная пастообразная масса серого цвета без посторонних включений.

Массовая доля нелетучих веществ, %: 65 – 71

Прочность при сдвиге клеевых соединений стали 30ХГСА, МПа, не менее:

при $(20 \pm 1) ^\circ\text{C}$ – 9;

при $(425 \pm 1) ^\circ\text{C}$ – 3.

По вопросам приобретения Клей ВК-15 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов