



Область применения:

Склеивание металлов (стали, титановых сплавов и теплостойкого алюминиевого сплава САП), неметаллических материалов (стеклопластиков, керамики и теплозащитных материалов) в изделиях разового действия

Разработчик(и):

ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и):

ФГУП «ВИАМ»

Основная информация

Клей представляет собой многокомпонентную фенольно-элементоорганическую композицию.
Клей работоспособен в интервале температур от минус 60 °С до плюс 1000 °С (крайне временно)

Технические характеристики

Внешний вид: однородная вязкая масса серого цвета Жизнеспособность при хранении в герметичной таре при температуре 15-35 °С, ч: 72 Предел прочности при сдвг клеевых соединений стали 30ХГСА, МПа, не мене, — при температуре 20°С — 13,5 — при температуре 400 °С — 3,9

По вопросам приобретения Клей ВК-18 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов