



Клей ВК-2 ОСТ 1.90270-78

Применяется клей для ВК-2 для склеивания металлов и термостойких пластиков. Клеевые соединения могут устойчиво работать при 300-400 °С, обеспечивая прочность не менее 50-60 кг/см². Кратковременно (до нескольких часов) клей ВК-2 выдерживает температуру 1000 °С, сохраняя прочность до 20 кг/см².

Клей ВК-2 изготавливают на основе раствора кремнийорганической смолы с наполнителем. В качестве наполнителя используют асбест, что значительно упрочняет клеевые соединения и повышает их термостойкость.

По вопросам приобретения Клей ВК-2 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов