



Область применения:

Для комбинированных клеемеханических соединений. Для контрольных соединений. Для приклеивания неметаллических материалов, а так же теплоизоляции и теплозащиты.

Разработчик(и):

ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и):

ФГУП «ВИАМ»

Основная информация

Клей холодного отверждения, рекомендуется для склеивания металлов (сталей, титановых сплавов) и неметаллических материалов (стеклопластиков типа СК-9ФА, СК-101, ГС-4, силикатного стекла, графита), а также для контроля резьбовых соединений (диаметр резьбы не менее 8 мм), работающих в конструкциях при температурах (300-1000)°С -кратковременно.

Технические характеристики

Прочность при сдвиге (сталь 30ХГСА) при температуре 20 °С, МПа, не менее — 7,8 Прочность при сдвиге (сталь 30ХГСА) при температуре 400 °С, МПа, не менее — 2,9

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Клей ВК-20М

По вопросам приобретения Клей ВК-20М и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов