



Область применения:

Предназначен для склеивания металлов и неметаллических материалов, в том числе сотовых конструкций, а так же для изготовления пленки клеевой той же марки

Разработчик(и):

ФГУП «ВИАМ»

Основная информация

Представляет собой фенольно-каучуковую композицию.
Интервал рабочих температур от минус 60 до плюс 80 °С

Технические характеристики

Внешний вид Вязкая однородная жидкость от зеленовато-коричневого до синего цвета 2. Жизнеспособность, ч 6-24 3. Предел прочности при сдвиге клеевых соединений из алюминиевого сплава Д16АТ, анодированного в хромовой кислоте, МПа: при температуре 20 °С 22,5 при температуре 80 °С 11,7

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

**Нормативная документация**

Вид документа:	Обозначение:	Наименование:
Отраслевой стандарт (ОСТ)	ОСТ 1 90281-86	Клеи феноло-каучуковые марок ВК-3, ВК-А, ВК-13М, ВК-32-200, ВК-25, ВК-25А, ВК-25С, ВК-25АС жидкие
Отраслевой стандарт (ОСТ)	Изменение № 1 к ОСТ 1 90281-86	Изменение № 1 к ОСТ 1 90281-86

По вопросам приобретения Клей ВК-25 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: