



Клей ВК-26М

Область применения:

Предназначен для склеивания элементов конструкций (в том числе магнитопроводов систем автоматики и электромеханики) из электротехнических сталей и сплавов типа пермалой.

Разработчик(и):

ФГУП «ВИАМ»

Основная информация

Клей ВК-26М представляет собой раствор синтетических продуктов в органических растворителях, работоспособен в интервале температур от минус 60 °С до плюс 300 °С (при температуре 250 °С — 500 ч, при температуре 300 °С — 100 ч).

Технические характеристики

Предел прочности при сдвиге клеевых соединений стали 30ХГСА, МПа, не менее: — при температуре 20 °С — 19,6 — при температуре 300 °С — 4,9

Фасуют в металлическую, стеклянную и пластмассовую тару различной емкости.

Транспортируют клей ВК-26М автомобильным или железнодорожным транспортом в соответствии с правилами перевозок грузов.

Клей ВК-26М — пленочный клей высокотемпературного отверждения.

Рекомендован к применению в приборостроении для склеивания элементов конструкций из радиотехнических сталей, в том числе магнитопроводов систем автоматики и электромеханики.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Клей ВК-26М

По вопросам приобретения Клей ВК-26М и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов