



Клей ВК-26М

ТУ 1-596-224-85

[Техническая консультация](#)

№	Наименование показателей	Требование по ГОСТ
1	Режим отверждения: — Температура, С — Удельное давление, МПа — Время, ч	250 0,01 2,5-3
2	Вязкость по ВЗ-1, с	30-75
3	Вязкость по ВЗ-243, с	25-56
4	Предел прочности при сдвиге клеевых соединений стали 30ХГСА, МПа — При температуре испытаний 20°С — При температуре 300°С	20 5
5	Гарантийный срок хранения	6 месяцев

Описание:

Клей ВК-26М (ТУ 1-596-224-85) относится к пленочным клеям высокотемпературного отверждения.

Применение:

Клей ВК-26М (ТУ 1-596-224-85) рекомендуется для склеивания элементов конструкций из радиотехнических сталей, в том числе магнитопроводов систем автоматики и электромеханики.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Клей ВК-26М

Особенности:

- Ресурс работы клеевых соединений при температуре 250С — 500 ч, при 300С — 100 ч, 350С — 50 ч.
- Клей ВК-26М (ТУ 1-596-224-85) стоек к воздействию масел, бензина, ацетона.

Упаковка:

Клей ВК-26М (ТУ 1-596-224-85) поставляется в металлической, стеклянной и пластмассовой таре различной емкости.

Транспортировка:

Клей ВК-26М (ТУ 1-596-224-85) транспортируют автомобильным или железнодорожным транспортом в соответствии с правилами перевозок грузов.

По вопросам приобретения Клей ВК-26М и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов