



Характеристика

ЭД-16 (Э-40) + малеиновый ангидрид

Основные сферы применения

Склеивание цветных и чёрных металлов, керамики и стёкол. Наполнитель — цемент (200-250 масс. ч.).

Техническая консультация

Желатинизация, ч/град.С	Предел прочности СтЗ, МПа		Относительное удлинение при разрыве, %	Модуль упругости, ГПа	Ударный сдвиг, см
	при отрыве	при сдвиге			
—	45,0	16,5-27,0	—	—	—

По вопросам приобретения клея ВК-32-ЭМ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: