



ТУ 1-596-389-96

ВК-36 пленочный клей представляет собой полимерные пленочные материалы горячего отверждения. В основе клеевой композиции — эпоксидные смолы, защищенные с двух сторон антиадгезионными прокладками (полиэтиленовой пленкой и ламинированной бумагой).

Режимы отверждения ВК-36 пленочного клея:

- Температура 120 — 180 °C
- Удельное давление 0,05 — 0,1 МПа
- Время 1,5 — 4 часа

Характеристики клеевой ВК-36 пленочного клея:

Диапазон рабочих температур -130 °C +150 °C

Предел прочности клеевых соединений при сдвиге, МПа,

при температуре 20 °C — не менее 29,0-35,0

при температуре 80 °C — 18,0-25,0

при температуре 150 °C — 18,0-25,0

Предел прочности клеевых соединений при отрыве, МПа,

при температуре 80 °C — 3,5-4,4

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



при температуре 150 °С — 2,5

Пленка ВК-36 — применяется для склеивания сотовых конструкций, температура эксплуатации от -60 °С до +80 °С и от -60 °С до +150 °С , соответственно. По вопросам приобретения клей ВК-36 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов