



## **Пленочный клей ВК-50 (ТУ 1-92-186-91)**

Представляет собой композицию на основе модифицированных фенольных смол. Пленка марки ВК-50 предназначена для склеивания металлических и неметаллических материалов, длительно работающих в интервале температур от минус 60°C до плюс 80°C

Пленочный ВК-50 клей является композицией на базе фенольных модифицированных смол. Пленка ВК-50 используется для приклеивания неметаллических и металлических материалов, которые функционируют длительно в промежутке температур -60°C — +80°C.

### **Характеристика**

Внешние данные пленки – поверхность гладкая, цвет – серый либо светло-коричневый.

Массовая пропорция летучих веществ – 9%.

### **Максимум прочность во время сдвига:**

— если температура +20°C – не меньше 196 МПа (200 кгс/см<sup>2</sup>);

— если температура + 80°C – не меньше 98 МПа (100 кгс/см<sup>2</sup>).

Максимум прочность при неравномерном отрыве – не меньше 45 кгс/см<sup>2</sup>.

ВК-50 выпускается в рулонах, длина которых составляет 50±10 м, ширина — 1200±50 мм, толщина – 0,25±0,05 мм.

### **Срок гарантии:**

— в промежутке температур 5-25°C – 3 месяца;

— если температура до 10°C – 6 месяцев.



## Техническая консультация

**ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛЕНКИ**

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ                    | МАРКИ ПЛЕНКИ                              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                             | ВК-50                                     |
| Внешний вид пленки                          | серого или светлокоричного цвета, гладкая |
| массовая доля летучих веществ, % не более   | 9,0                                       |
| Предел прочности при сдвиге МПА: при t 20°C | не менее<br>196(200) кгс/см <sup>2</sup>  |
| Предел прочности при сдвиге МПА: при t 80°C | не менее<br>98 (100) кгс/см <sup>2</sup>  |
| Предел прочности при неравномерном отрыве   | не менее<br>45 кгс/см <sup>2</sup>        |

Пленка выпускается в рулонах длиной 50±10м, шириной от 1200±50мм, толщиной 0.25±0,05мм

Гарантийный срок хранения пленки со дня изготовления в интервале температур от 5°C до 25°C — 3 месяца, при температуре не выше 10°C — 6 месяцев.

По вопросам приобретения клей ВК-50 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов