



Область применения:

Предназначен для склеивания клеевых, клеесварных и клеерезьбовых соединений из алюминиевых и титановых сплавов, сталей и композиционных материалов в конструкциях, работающих в интервале температур от минус 60 °С до плюс 125 °С длительно.

Разработчик(и):

ФГУП «ВИАМ»

Основная информация

Клей ВК-9 представляет собой двухкомпонентную систему. Компоненты № 1 и № 2 представляют собой смесь ингредиентов, входящих в состав клея. Клей может эксплуатироваться при температуре 200 °С в течение 500 ч, при температуре 250 °С — 5 ч

Технические характеристики

Внешний вид: Однородная вязкотекучая масса от серого до белого цвета (в зависимости от наполнителя) без посторонних включений Жизнеспособность, ч, не менее: при температуре от 15 °С до 20 °С 2,5 при температуре от 21 °С до 25 °С 2 при температуре от 26 °С до 27 °С 1,5 при температуре от 28 °С до 35 °С 1 Предел прочности при сдвиге клеевых соединений из сплава Д16АТ, анодированного в хромовой кислоте или зачищенного (зашкуреного), МПа (кгс/см²), не менее, при температуре 20 °С 13,7 (140) при температуре 80 °С 5,4 (55) при температуре 125 °С 4,4 (45)

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Нормативная документация

Вид документа:	Обозначение:	Наименование:
Технические условия (ТУ)	ТУ 1-595-14-842-2009	Клей ВК-9
Технические условия (ТУ)	Изменение № 1 к ТУ 1-595-14-842-2009	Изменение № 1 к ТУ 1-595-14-842-2009
Технические условия (ТУ)	Изменение № 2 к ТУ 1-595-14-842-2009	Изменение № 2 к ТУ 1-595-14-842-2009
Технические условия (ТУ)	Изменение № 3 к ТУ 1-595-14-842-2009	Изменение № 3 к ТУ 1-595-14-842-2009

По вопросам приобретения Клей ВК-9 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов