



Область применения:

Предназначен для склеивания вулканизованных резин на основе нитрильного каучука, нитрильного каучука с наиритом, наирита, фторкаучука СКФ-26 с металлами

Разработчик(и):

ФГУП «ВИАМ»

Основная информация

Клей двухкомпонентный в поставке, готовится на месте применения.

Клеевые соединения работоспособны в интервале температур от минус 50 °С до плюс 150 °С и кратковременно до 200 °С в среде воздуха, ароматизированного бензина, авиационных керосинов типа Т-1, минеральных масел, гидрожидкости АМГ-10 в различных климатических условиях.

Технические характеристики

Однородность Раствор черного цвета без комков и посторонних включений Прочность связи при отслаивании вулканизованной резиновой смеси 181 со сплавом Д16: — после двухчасовой выдержки в термостате при температуре 80-85 °С, Н/мм (кгс/см), не менее 2,5 — после 72 часовой выдержки при температуре (25±2) °С, Н/мм (кгс/см), не менее 2,0 Жизнеспособность, ч, не менее 6,0

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Клей ВКР-16

Нормативная документация

Вид документа:	Обозначение:	Наименование:
Технические условия (ТУ)	ТУ 38 1051081-83	Клей ВКР-16
Технические условия (ТУ)	Изменение № 1 к ТУ 38 1051081-83	Изменение № 1 к ТУ 38 1051081-83
Технические условия (ТУ)	Изменение № 2 к ТУ 38 1051081-83	Изменение № 2 к ТУ 38 1051081-83
Технические условия (ТУ)	Изменение № 3 к ТУ 38 1051081-83	Изменение № 3 к ТУ 38 1051081-83
Технические условия (ТУ)	Изменение № 4 к ТУ 38 1051081-83	Изменение № 4 к ТУ 38 1051081-83

По вопросам приобретения Клей ВКР-16 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов