

**ГОСТ 22345-77**

Клей ВС-10Т представляет собой раствор фенолоформальдегидной смолы, ацеталей и других компонентов в органических растворителях.

Теплостойкий клей ВС-10Т предназначается для склеивания деталей из различных материалов (стали, дюралюминия, теплостойких пенопластов, стеклотекстолита и сотоматериалов, изготовленных на основе стеклоткани, пропитанной фенолоформальдегидной смолой) между собой и в сочетании друг с другом в конструкциях, работающих без снижения прочности клеевого шва при $t_{200^{\circ}\text{C}}$ в течение 200 часов и при $t_{300^{\circ}\text{C}}$ — 5 часов с учетом термостойкости склеиваемых материалов.

[Техническая консультация](#)**Физико-химические показатели:**

Наименование показателей	Значение
Массовая доля сухого остатка, в %:	20-26
Предел прочности при сдвиге по клеевому соединению стали 3ХГСА, кгс/см ² , не менее:	
при $t_{200^{\circ}\text{C}}$	195
при $t_{2000^{\circ}\text{C}}$	75
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (диаметром сопла 6мм), сек.	35-70

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Клей ВС-10Т теплостойкий

Клей ВС-10Т применяется при изготовлении тормозных колодок для авто-, авиатранспорта, сельхозтехники, рельсового городского транспорта, режущих инструментов, для проклейки тензодатчиков и т.д., где требуются гарантии эксплуатации при высоких температурах.

Клей ВС-10Т хранят в плотно закрытой таре в крытых складских помещениях, безопасных в пожарном отношении, при температуре не выше 30°C.

Гарантийный срок хранения клея ВС-10Т с момента изготовления 8 месяцев. Фасовка – металлические бочки емкостью 200 л., или тара из белой жести «Евробанки для химических продуктов».

По вопросам приобретения **клея ВС-10Т теплостойкого** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов