

**ГОСТ 22-345-77**

сочетании друг с другом в конструкциях, работающих без снижения прочности клеевого шва при 200°С в течении 200 часов и при 300°С — 5 часов с учетом термостойкости склеиваемых материалов.

Техническая консультация**Упаковка:**

металлические бочки емкостью 200л, евроведра (4 или 9 кг).

Характеристики:	
внешний вид клея	однородная прозрачная жидкость от светло до темно-коричневого цвета
массовая доля сухого остатка, %	20-26
условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм, с.	35-70
предмет прочности при сдвиге по клеевому соединению стали 30ХГСА, кгс/см ² :	
— при температуре 20°С, не менее	195
— при температуре 200°С, не менее	75
— при температуре 300°С, не менее	45
срок хранения	8 месяцев

По вопросам приобретения Клей ВС-10Т и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Клей ВС-10Т

вам обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов