



Клей ВС-350

Область применения:

Применяется для склеивания неметаллических материалов и металлов (стали, алюминиевых сплавов), а так же для приклеивания к этим металлам неметаллических материалов

Разработчик(и):

ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и):

ФГУП «ВИАМ»

Основная информация

Клей представляет собой раствор поливинилформальэтилалевой смолы и фенолоформальдегидной смолы новолачного типа в органических растворителях. Клей работоспособен в интервале температур от минус 60 °С до плюс 350 °С (при температуре 200 °С-200 ч и при температуре 350 °С-5 ч)

Технические характеристики

Внешний вид Однородная прозрачная жидкость от зеленого до коричневого цвета. Допускается легкое помутнение. Вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм, с: 40-93 Массовая доля сухого остатка, %: 25-35 Предел прочности при сдвге по клеевому соединению стали марки 30ХГСА, МПа (кгс/см²), не менее, при температуре 20 °С 14,7 (150) 200 °С 8,8 (90) 350 °С 3,9 (40)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Клей ВС-350

[Техническая консультация](#)

Нормативная документация

Вид документа:	Обозначение:	Наименование:
Технические условия (ТУ)	ТУ 6-05-1216-74	Клей ВС-350
Технические условия (ТУ)	Изменение № 1 к ТУ 6-05-1216-74	Изменение № 1 к ТУ 6-05-1216-74
Технические условия (ТУ)	Изменение № 2 к ТУ 6-05-1216-74	Изменение № 2 к ТУ 6-05-1216-74
Технические условия (ТУ)	Изменение № 3 к ТУ 6-05-1216-74	Изменение № 3 к ТУ 6-05-1216-74
Технические условия (ТУ)	Изменение № 4 к ТУ 6-05-1216-74	Изменение № 4 к ТУ 6-05-1216-74
Технические условия (ТУ)	Изменение № 5 к ТУ 6-05-1216-74	Изменение № 5 к ТУ 6-05-1216-74
Технические условия (ТУ)	Изменение № 6 к ТУ 6-05-1216-74	Изменение № 6 к ТУ 6-05-1216-74
Технические условия (ТУ)	Изменение № 7 к ТУ 6-05-1216-74	Изменение № 7 к ТУ 6-05-1216-74
Технические условия (ТУ)	Изменение № 8 к ТУ 6-05-1216-74	Изменение № 8 к ТУ 6-05-1216-74

По вопросам приобретения клей ВС-350 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов