



ТУ 2252-346-56897835-2002

Назначение:

Склеивание алюминиевых, магниевых, титановых сплавов (в том числе с лакокрасочными покрытиями), стекло – , углепластиков, керамики, полиамидной пленки, пенопластов, полиамидов, датчиков давления.

Область применения:

Клей характеризуется высокой вибро – ударопрочностью.

[Техническая консультация](#)**Технические и эксплуатационные характеристики:**

Предел прочности при сдвиге, МПа (сталь 25 – сталь 25). (АМг6 – АМг6)	при 20 °С	25.0
	250 °С	1.0
	при 20 °С	18.0
	250 °С	1.0
Предел прочности при отрыве, МПа (сталь 25 – сталь 25). (АМг6 – АМг6)	при 20 °С	35.0
	250 °С	1.0
	при 20 °С	30.0
	250 °С	1.0



Клей ЦМК-5, ЦМК-73

Интервал рабочих температур	от - 196 до +200 °С (не менее 40 мин)
-----------------------------	--

Водостойкий вибро-, ударопрочный конструкционный клей ЦМК-73

TU 2252-329-070500935-2001

Назначение:

Для склеивания деталей из металлов (сталей, алюминиевых и титановых сплавов) и неметаллических конструкционных материалов: стекло-, углепластиков, керамики в узлах, работоспособных при высоких вибрационных и ударных нагрузках, в том числе в условиях высокой влажности.

Область применения:

Машиностроение, транспорт, строительство, авиастроение, ремонтно-восстановительные работы на трубопроводах, резервуарах, объектах жилищно-коммуникационного хозяйства

[Техническая консультация](#)

Технические и эксплуатационные характеристики:

Предел прочности при сдвиге клеевых соединений из стали (отпескоструенной), МПа	не менее 18,0
---	---------------

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Клей ЦМК-5, ЦМК-73

Предел прочности при сдвиге клеевых соединений из алюминиего сплава (отпескоструенного), МПа	не менее 22,0
Разрушающее напряжение при растяжении, МПа при 15-35 °С	не менее 25,0
Относительное удлинение при растяжении %	3,0

Эксплуатируется в условиях любой влажности, прочность клеевых соединений из нержавеющей стали сохраняется после выдержки в воде в течение 15 месяцев.

Клей кремнийорганический марки ЦМК- 20

TU 2252-327-07500935-2001

Назначение:

Склеивание металлов, конструкционных стекло-, углепластиков с теплостойкими листовыми теплозащитными материалами, деталей из силиконовой резины, прорезиненных тканей, теплоизоляционных материалов между собой и в различных сочетаниях.

Область применения:

Клей характеризуется устойчивостью к циклическим воздействиям температур, вибрациям.

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Клей ЦМК-5, ЦМК-73

Технические и эксплуатационные характеристики:

Предел прочности при отрыве, МПа		
(АМг6 – АМг6)	при 20 °С	не менее 0.8
Интервал рабочих температур		от - 90 до +300 °С

Теплопроводящий клей клей ЦМК-ТП

ТУ 2252-411-56897835-2007

$\lambda \geq 2,0$ Вт/м*К

Траб. = -196 – 120 оС

Кратковременно – до 200 оС

Назначение:

Крепление нагреваемых элементов аппаратуры с одновременным отводом тепла.

Высокотемпературные клеи горячего отверждения с рабочей температурой до 1000 – 1800 °С.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Клей ЦМК-5, ЦМК-73

Высокотемпературный клей марки ФТК-ХК

ОСТ 92-0948-74

Назначение:

Склеивание металлов, в том числе нержавеющей стали, теплозащитных материалов.

Область применения:

Клей обеспечивает работоспособность склеиваемых пар при высоких температурах (до 1000 °С длительно).

[Техническая консультация](#)

Технические и эксплуатационные характеристики:

Предел прочности при сдвиге, МПа	при 20 °С	не менее 10
(сталь 12Х18Н9)Т	1000 °С	до 3,0
Температура эксплуатации	от -50 до +1000 °С	

По вопросам приобретения клея ЦМК и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов