



ТУ 2252-366-56897835-2004

Клей-герметик КГЭ-3/16 предназначен для надежного склеивания разнородных элементов в узлах, которые испытывают повышенные ударные и вибрационные нагрузки или воздействие экстремальных температур в диапазоне от -150°C до 120°C. Допускается кратковременное воздействие температуры до 200°C. При этом клей-герметик КГЭ-3/16 обеспечивает беспрецедентную степень склеивания между любыми сочетаниями стеклопластиков, сталей, сплавов, ДСВ, стеклонаполненных полиамидов и тд.

Визуально клей-герметик КГЭ-3/16 представляет собой прозрачную смолу, цвет которой может меняться от желто-коричневого до желто-розового.

[Техническая консультация](#)**Технические характеристики Клея-герметика КГЭ-3/16**

№ п/п	Наименование показателя	Нормы по ТУ
1	Внешний вид:	
	Компонент 1	Прозрачная смола от светло-желто-розового до желто-коричневого.
	Компонент 2	Смола от коричневого до бордово-коричневого цвета без посторонних включений.
2	Массовая доля эпоксидных групп в компоненте 1, не менее	12,5
3	Жизнеспособность в массе не более 100 г при температуре (25±10) оС, мин, не менее	90
4	Относительное удлинение при растяжении при температуре (25±10) оС в момент разрыва, %, не менее	10

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



5	Разрушающее напряжение при растяжении при температуре (25±10) °С, МПа не менее	12,0
6	Предел прочности при отрыве клеевых соединений из стали при температуре (25±10) °С, МПа не менее	20,0

Клей-герметик КГЭ-3/16 предназначен для герметичного склеивания разнородных материалов в узлах, испытывающих высокие вибрационные и ударные нагрузки, воздействие высоких температур от -150 до +120°С (кратковременно до +200°С).

Клей-герметик КГЭ-3/16 обеспечивает высокую прочность склеивания в любых сочетаниях сталей и алюминиевых сплавов (в том числе с покрытиями), стеклопластиков, стеклонаполненных полиамидов, деталей из ДСВ, резиновых смесей типа НО-68-1.

Гарантийный срок хранения: 6 месяцев

По вопросам приобретения **Клея герметика КГЭ-3/16** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов