



Клей эпоксидный представляет собой двухкомпонентную систему «основа-отвердитель» и изготавливается на основе эпоксиднодиановой смолы ЭД-20, кремнийорганической жидкости, пластификатора и отвердителя. Клей предназначен для склеивания металла, стекла, керамики, древесины; для заделки пор, трещин в бытовых и производственных условиях.

- Клей, основа — однородная вязкотекучая масса прозрачная или имеющая цвет наполнителя.
- Отвердитель однородная жидкость, прозрачная.
- Жизнеспособность, ч, не менее — 3
- Предел прочности при сдвиге на паре «сталь-сталь», МПа, не менее — 0,3
- Предел прочности при отрыве на паре «сталь-сталь», МПа, не менее — 6,0
- Соотношение основа/отвердитель — 100/8

Клей хранится при температуре $(20 \pm 15)^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности до 80%, не менее 2м от источника тепла. Срок хранения — 1 год.

По вопросам приобретения **Клея эпоксидного общего назначения** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;