



Компаунд ОП-3 предназначен для склеивания и заливки элементов оптоэлектронных приборов, работающих в диапазоне температур от -60 до +125 °С. Представляет собой композицию на основе эпоксидной смолы, отвердителя и ускорителя.

Техническая характеристика:

- Время желатинизации при температуре (120 ± 2) °С, мин, не менее 10
- Показатель преломления, n_{20} , не менее 1,485D
- Кинематическая вязкость при температуре 20 °С, $\text{м}^2/\text{с}$ $1,5 \cdot 10^{-4}$ – $5 \cdot 10^{-4}$
- Режим полимеризации, °С/ч $25 \pm 5/10$
- Светопропускание при толщине 1 мм и температуре (25 ± 10) °С, %, при длине волны
- 0,48 – 0,54 мкм 70 – 80
- 0,55 – 0,9 мкм 85 – 90
- Прочность при разрыве, Н/мм², не менее 14,7

На материал имеется техническая документация БУО.037.055 ТУ.

По вопросам приобретения **Компаунда марки ОП-3** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов