



Клеющая пленка «Радэва» предназначена для склеивания фотоэлементов и защитной пленки или стекла при монтаже солнечных батарей, а также силикатных или полимерных стекол для создания многослойных безосколочных стекол типа «Триплекс».

Пленка «Радэва» по основным показателям не уступает применяемой для этих целей импортной пленке ЭВА, в которой для обеспечения температуры эксплуатации 90-100°C используются перекиси.

Пленка изготавливается на основе сополимера этилена и винилацетата с содержанием до 40% винилацетата, в который введены термо- и светостабилизаторы, а также силановый промотор адгезии. Изготавливается методом экструзии с последующей электронно-лучевой обработкой и поэтому не нуждается в дополнительной сшивке (вулканизации, отверждении). Специальная технология изготовления пленки препятствует ее слипанию в процессе хранения.

Основные характеристики

- Высокая стойкость к эксплуатационным факторам (солнечное излучение, повышенная влажность и температура).
- Высокая адгезия к стеклу и другим конструктивным элементам солнечных модулей.
- Высокое светопропускание.
- Безопасность применения.
- Высокая технологичность.
- Увеличенный срок хранения до использования.
- Возможность хранения и транспортировки без специальной световлагодонепроницаемой упаковки.
- Структура солнечного модуля любая.
- Тип ламинатора любой (включая роликовые)

Температура обогреваемой плиты: 150-155 °C

Время вакуумирования: 3 мин

Время прессования: 2 мин

Качество ламинирования не зависит от профиля подъема температуры.

Принудительное охлаждение в ламинаторе необходимо только для конструкций с пленочными защитными покрытиями.



Клеющая пленка Радэва-2А

- Ширина пленки: 500 мм
- Толщина: 0,4-0,8 мм

По вопросам приобретения Клеющая пленка Радэва-2А и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов