



Силоксановый каучук КЛТ-75ТМ

Товарное название: Компаунд – клей герметик КЛТ-75 ТМ

Основные характеристики: Однокомпонентный силоксановый компаунд

Нормативная документация*: ТУ 2513-069-00151963-2000

Область применения: Предназначен для склеивания плоскостных неподвижных соединений из различных материалов, находящихся в контакте с дизельным топливом, минеральными маслами, водой и гидрожидкостями.

Описание внешнего вида: Компаунд поставляется расфасованным в алюминиевые тубы по ОСТ 18-306-77 массой (0,05 – 0,40) кг. По просьбе заказчика компаунд может поставляться в 2-х компонентном варианте: паста и отвердитель с указанием необходимого для отверждения соотношения компонентов.

ТУ: 2513-069-00151963-2000

Общее описание: Силоксановые каучуки КЛТ-75ТМ. Однокомпонентный силоксановый компаунд используется для склеивания неподвижных соединений из различных материалов, находящихся в контакте с дизельным топливом.

Технические характеристики

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

Наименование	Норма
Свойства компаунда	
Жизнеспособность, мин., в зависимости от марки, не менее:	10-30
Время полного отверждения в слое до 2 мм,ч, не более:	24
Свойства вулканизатов компаунда после выдержки при температуре окружающей среды в течение 24 ч	
Условная прочность при растяжении, Мпа (кгс/см ²), не менее:	1,2 (12)
Относительное удлинение, %, не менее:	120
Твердость по Шору А, усл.ед, в пределах:	35-55

Требование к безопасности: Компаунд КЛТ-75ТМ относится к малоопасным материалам. При работе с прокладкой специальных требований к личной гигиене не предусматривается

Условия хранения: Компаунд рекомендуется хранить при температуре не выше 30 0С

Гарантийный срок хранения: Гарантийный срок хранения компаунда в патронах и тубах – один год, в металлических барабанах 3 месяца со дня изготовления.

Инструкция по применению: Перед применением компаунда очистить и обезжирить поверхность. Нанести состав на одну из соединяемых поверхностей равномерным слоем. Выдержать состав на воздухе 5 – 30 мин. Сборка соединений выполняется типовым способом. Через 24 часа проверить герметичность

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Силоксановый каучук КЛТ-75ТМ

при работе агрегата, после чего можно эксплуатировать изделие. При обнаружении разгерметизации соединение разбирается, определяется ее причина и производится повторная герметизация в установленном порядке (возможно повторное нанесение без очистки поверхности от затвердевшего герметика).

По вопросам приобретения КЛТ-75ТМ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджеру:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов