



## Область применения:

Kluber Isoflex Topas AK 50 — синтетическая консистентная смазка для контактов и переключателей, произведена на основе синтетического углеводородного масла и алюминиевого комплекса. Предпочтительно применяется для контактов из полимеров, алюминия и цинка. Также применяется как смазка для тросов тяги сцепления, тормоза и акселератора (очень небольшой пусковой момент, с небольшим отклонением во всем эксплуатационном диапазоне температур).

## Техническая консультация

## Технические характеристики

Наименование показателя	Норма
Цвет	беловатый, почти прозрачный
Плотность при 20°C (гр/см <sup>3</sup> ) DIN 51757 около	-50 до +150
Вязкость базового масла DIN 51561 (мм <sup>2</sup> /с) при 40°C	30
Вязкость базового масла DIN 51561 (мм <sup>2</sup> /с) при 100°C	5,5
Эксплуатационный диапазон температур* (°C) около	-50 до +150

Данные по эксплуатационным температурам представляют собой значения, которые ориентируются на строение смазочных материалов, а также на область применения и технологию использования. В зависимости от вида механико-динамической нагрузки смазочные материалы изменяют при различных температурах, давлении и продолжительности эксплуатации свою консистенцию, условную вязкость или вязкость. Эти изменения показателей могут повлиять на работу компонентов.

Именно применение высококачественных смазок позволяет экономить больше средств так как увеличивается срок годности, уменьшается расход, повышается производительность оборудования, уменьшается количество сортов смазки и повышается надежность технологического процесса.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Kluber Isoflex Topas AK 50

По вопросам приобретения Kluber Isoflex Topas AK 50 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов