

**Область применения:**

Kluber Polylub GLY 151 Oder 801 — специальная консистентная смазка для пластмасс. Этот продукт разработан для смазывания пластмассовых пар трения, для смазывании направляющих скольжения, подшипников скольжения и пластмассовых передач. Эффективно защищает от износа пластмассы, особенно армированные волокном. Имеет превосходные звукоизоляционные свойства, предотвращает возникновение скрипов и щелчков.

Техническая консультация

Базовое масло/загуститель	синтетическое углеводородное масло, минеральное масло и специальный литий
Эксплуатационный диапазон температур* (°C) около	-40 до +150
Плотность при 20°C (гр/см3) DIN 51757 около	0.88
Цвет	бежевый
Точка каплепадения DIN ISO 2176 (°C)	>250
Рабочая пенетрация DIN ISO 2137 (0.1мм)	310 — 340
Вязкость базового масла DIN 51561 (мм2/с) при 40°C	660 — 800
Вязкость базового масла DIN 51561 (мм2/с) при 100°C	55 — 65

Данные по эксплуатационным температурам представляют собой значения, которые ориентируются на строение смазочных материалов, а также на область применения и технологию использования. В зависимости от вида механико-динамической нагрузки смазочные материалы изменяют при различных температурах, давлении и продолжительности эксплуатации свою консистенцию, условную вязкость или вязкость. Эти изменения показателей могут повлиять на работу компонентов.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Kluber Polylub GLY 151 oder 801

Именно применение высококачественных смазок позволяет экономить больше средств так как увеличивается срок годности, уменьшается расход, повышается производительность оборудования, уменьшается количество сортов смазки и повышается надежность технологического процесса.

По вопросам приобретения Kluber Polylub GLY 151 oder 801 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов