



Область применения:

Klubersynth GEM 2-220 — полностью синтетическая высокоэффективная смазка с быстрым биологическим распадом, с WGK 1 (неизбежный контакт смазочного масла с окружающей средой, с почвой или водой). Применяется для смазки цепей (для работы при обычных температурах, цепей эскалаторов, цепей в сельском и лесном хозяйстве), для тросов (не для канатов с приводными шкивами!).

Техническая консультация

Эксплуатационный диапазон температур* (°C) около	-30 до +130
Плотность при 20°C (г/см ³) DIN 51757 около	0.95
Точка застывания DIN ISO 3016 (°C) около	<-30
Точка вспышки DIN ISO 2592 (°C) около	+270
Вязкость базового масла DIN 51561 (мм ² /с) при 40°C	220
Вязкость базового масла DIN 51561 (мм ² /с) при 100°C	27
Индекс вязкости (6) DIN ISO 2909 около	150

Фасовка: 20л, 200л

Срок хранения продукта: 36 месяцев, при условии, если продукт хранится в герметичной оригинальной упаковке в сухом месте

Данные по эксплуатационным температурам представляют собой значения, которые ориентируются на строение смазочных материалов, а также на

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



область применения и технологию использования. В зависимости от вида механико-динамической нагрузки смазочные материалы изменяют при различных температурах, давлении и продолжительности эксплуатации свою консистенцию, условную вязкость или вязкость. Эти изменения показателей могут повлиять на работу компонентов.

Именно применение высококачественных смазок позволяет экономить больше средств так как увеличивается срок годности, уменьшается расход, повышается производительность оборудования, уменьшается количество сортов смазки и повышается надежность технологического процесса.

По вопросам приобретения Klubersynth GEM 2-220 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: