



ТУ: 6-02-1-030-91

Описание

Термостойкий лак КО-075 представляет собой раствор модифицированной полиметилсилоксановой смолы в толуоле.

Назначение и области применения

Лак КО-075 применяется:

- Для приготовления термостойкой эмали КО-835 и др.;
- Для модификации, а также уменьшения времени высыхания и повышения атмосферостойкости различных ЛКМ.

Подготовка поверхности

Лак КО-075 не используется как самостоятельное покрытие, поэтому п. 3 не определяется.

Нанесение

Лак КО-075 не используется как самостоятельное покрытие, поэтому п. 4 не определяется.

Техническая консультация



Основные технические характеристики

п/п	Показатель	Значение
1.	Массовая доля нелетучих веществ, %	37±3
2.	Кислотное число, мг КОН/г лака, не более	6
3.	Внешний вид	Прозрачная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета. Допускается опалесценция и наличие механических примесей, обусловленных тарой.

Комплект поставки

Барабан — 45 кг; бочка — 190 кг.

Техника безопасности

При работе с лаком необходимо соблюдать соответствующие отраслевые нормы и правила. Все работы необходимо проводить при работающей приточно-вытяжной вентиляции. Непригодные к использованию лакокрасочные материалы, отходы, загрязненную ветошь следует собрать в специальные негорючие емкости, вывезти и уничтожить в специально отведенных местах.

Транспортировка и хранение

Хранится и транспортироваться лак должен вдали от нагревательных приборов и исключая прямое попадание солнечных лучей, при температурах от -40 до +35°C.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Лак КО-075

Сертификация

Санитарно-эпидемиологическое заключение

По вопросам приобретения КО-075 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов