



Кольца из фторопласта-4 уплотнительные (ТУ 6-05-041-938-87)

Кольца из фторопласта-4 уплотнительные предназначены для герметизации резьбовых соединений насосно-компрессорных и обсадных труб, применяемых для эксплуатации нефтяных и газовых скважин.

Температурный диапазон эксплуатации уплотнительных колец из фторопласта-4 — от минус 60°С да плюс 250°С в среде нефти, газа и растворов, применяемых при добыче нефти.

Гарантийный срок хранения колец — 3 года со дня изготовления.

[Техническая консультация](#)

Размеры колец уплотнительных:

Условный диаметр трубы, мм	D мм	B мм	H мм
60	61,3±0,3	2,4±0,2	3,1±0,2
73	74,1±0,3	2,6±0,2	3,1±0,2



Кольца из фторопласта

89	90,3±0,3	2,6±0,2	3,1±0,2
146	147,1±0,4	2,54±0,25	4,0±0,4

Кольца из фторопласта (ТУ 6-05-1988-85)

Кольца из фторопласта-4 предназначены для окантовки прокладок головки блока цилиндров поршневых двигателей внутреннего сгорания.

Кольца изготавливаются из заготовок фторопласта-4 первого сорта (ТУ 6-05-810-88) методом резания фасонным резцом профиля заданной формы с последующим термостатированием на цилиндрической оправке.

По согласованию между изготовителем и потребителем **допускается изготовление колец из вторичного фторопласта-4 по ТУ 6-05-1088-85.**

Гарантийный срок хранения — **3 года со дня изготовления.**

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Размеры колец:

Тип кольца	Сечение	d мм	D мм
1	I	118,3 ^{+0,05}	122,35 _{-0,33}
2	I	128,0 ^{+0,16}	132,0 _{-0,40}
3	II	142,7 ^{+0,63}	150,1 _{-0,25}
4	II	119,3 ^{+0,054}	126,7 _{-0,25}

По вопросам приобретения **колец из фторопласта** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: