Описание

Эпоксидный компаунд ЭК-1 применяется для изготовления технологической модельной оснастки в автомобильной промышленности.
ТУ 2225-009-00203306-2000

Техническая консультация

Основные характеристики:

Внешний вид	вязкая прозрачная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета
Динамическая вязкость при 25°С	1.5-4.0 Па*с
Жизнеспособность при (20±2)°С	180-420 мин.
Массовая доля эпоксидных групп	16-20 %
Массовая доля летучих веществ	не более 2.0 %

Чтобы купить **Компаунд эпоксидный холодного отверждения марки ЭК-1** и получить подробную консультацию по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам: