Для заполнения борозд проводов электропитания в цементобетонных и армобетонных покрытиях применяются компаунд УП-5-122АТ (ТУ 6-05-1816-87) и мастика ЭПОКСИ-15.
Компаунд УП-5-122АТ представляет собой продукт совмещения эпоксидной модифицированной смолы марки УП-5-122А, пластификатора — тиокола (ГОСТ 12812-72), отвердителя — полиэтиленполиамина (ПЭПА) (ТУ 6-09-4136-75), ускорителя марки УП-606/2 (ТУ 6-09-4136-75).

Весовой состав компаунда УП-5-122АТ (в процентах по массе):

УП-5-122А 100,0
Тиокол 25,0
ПЭПА 10,3
УП-606/2 2,1

Компаунд УП-5-122АТ представляет собой однородную вязкую жидкость жёлто- или красно-коричневого цвета без посторонних включений.
Отверждаемый компаунд характеризуется высокой деформативностью, хорошей адгезией к бетону, достаточной водо-, тепло-, морозоустойчивостью.
Компаунд следует готовить на месте производства работ, непосредственно перед заполнением борозд, путём смешения компонентов в холодном состоянии, массой не более 5,0 кг, так как при большей массе нельзя достичь однородного перемешивания.
Поскольку компаунд при температуре воздуха выше + 25 град.С быстро схватывается, то приготовленный компаунд хранению не подлежит.

По вопросам приобретения **компаунда эпоксидного герметизирующего марки УП-5-122** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов