



ТУ 2257-006-73351552-2004

Техническая консультация

Описание	Пожаробезопасное, непылящее, износостойкое покрытие, не накапливающее статического электричества. Используется в системе наливной пол ЭПОВИН с антистатическими свойствами.
Тип	Эпоксидный компаунд.
Свойства	Пожаробезопасное, непылящее, износостойкое покрытие, не накапливающее статического электричества. Используется в системе наливной пол ЭПОВИН с антистатическими свойствами.
Используется	Для устройства наливных полов в помещениях, оборудованных современной электронной техникой: компьютерами, средствами связи, измерительными и медицинскими приборами; в компьютерных залах, телестудиях, студиях видео- и звукозаписи; на предприятиях, где работают с особо чистыми, легковоспламеняющимися и взрывоопасными веществами. Температура эксплуатации покрытия от -30°С до +50°С.
Внешний вид	Ровное полуматовое покрытие.
Количество упаковок	Двухупаковочный.
Цвет	Черный.
Глянец	Полуматовый.
Нанесение	Валик.



Жизнеспособность, при (20±2)°C	Не менее 15 мин. на 6-8 л.
Расход	0,15 кг/м².
Количество слоев	1.
Межслойная сушка	При (20±2) °C - 8-12 часов.
Толщина 1-го сухого слоя, мкм	30-40.
Рекомендуемый объем для работы	6-8 л.
Растворитель	№ 646; № 648 не более 15%.
Содержание сухих веществ, %	75.
Плотность	1,3 г/см³.
Относительное удлинение	3,25%.
Антистатические показатели	Объемное электрическое сопротивление RV 1,1x10 ⁸ Ом • м; удельное поверхностное сопротивление RS 3,2x10 ⁸ Ом.
Прочность на разрыв	24,0 - 29,0 МПа.
Прочность покрытия к истиранию	При трении шлифовальной шкуркой составляет 0,02 г/м².
Стойкость к статическому воздействию жидкостей	Вода до 50°C, дезинфицирующие растворы, моющие растворы, этанол 38%, дезактивирующие растворы.
Время высыхания	До ст.3 при (20±2)°C - 24 часа.
Рекомендации к применению	При выполнении лакокрасочных работ должны контролироваться: температура и влажность окружающего воздуха и защищаемой поверхности, подготовка поверхности, качество наносимого покрытия, соотношение основы и отвердителя, используемый объем. Температура нанесения от +15 до + 35°C, относительная влажность воздуха не более 80%.



Компаунд ЭПОВИН токоотводящий слой

Хранение	6 месяцев со дня изготовления. Хранить в таре производителя; в помещении, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги; при температуре окружающей среды от 0 до +30°C.
----------	--

По вопросам приобретения компаунда ЭПОВИН для токопроводящего слоя и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов