



Компаунд ЭПОВИН, запечатывающий слой

TU 2257-006-73351552-2004

Техническая консультация

Описание	Бесцветный эпоксидный состав, способствующий увеличению химической и механической стойкости, стойкости к воздействию ультрафиолетового облучения.
Тип	Эпоксидный компаунд.
Свойства	Непылящее, влагостойкое, износостойкое, пожаробезопасное покрытие, стойкое к воздействию бензина, нефтепродуктов, минеральных масел, моющих средств и агрессивных сред. Способствуют увеличению химической и механической стойкости, стойкости к воздействию ультрафиолетового облучения.
Используется	Как запечатывающий слой при устройстве наливных полов в цехах и складах промышленных предприятий, в помещениях общественных зданий, медицинских учреждениях, лабораториях, гаражах, ангарах, предприятиях пищевой промышленности, пищеблоках, в подсобных помещениях жилых зданий. Или как самостоятельное покрытие. Температура эксплуатации покрытия от - 40° С до +50° С.
Внешний вид	Прозрачное глянцевое покрытие.
Количество упаковок	Двухупаковочный.
Цвет	Бесцветный.
Глянец	Глянцевый.
Нанесение	Шпатель, валик.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Компаунд ЭПОВИН, запечатывающий слой

Жизнеспособность, при (20±2)°C	Не менее 20 мин. на 6-8 л.
Расход	0,7 - 1,0 кг/м ²
Количество слоев	Покрывной слой — 1
Межслойная сушка	При (20±2)°C - 8-12 часов.
Рекомендуемый объем для работы	6-8 л.
Влажность	Относительная влажности воздуха не более 80%.
Содержание сухих веществ, %	98.
Плотность	1,0 г/см ³ .
Относительное удлинение	3,25%.
Прочность на разрыв	24,0 - 29,0 МПа.
Прочность покрытия к истиранию	При трении шлифовальной шкуркой составляет 0,02 г/м ² .
Стойкость к статическому воздействию жидкостей	вода, растительное масло до 60° С, 40% раствор щелочи до 90° С, дезинфицирующие растворы, дезактивирующие растворы, этанол 38%, аммиак 20%, нефтепродукты, бензин, минеральные к-ты (избират.), органические к-ты (избират.), сахарные р-ры 45%, перекись водорода 3%.
Время высыхания	До ст.3 при (20+2) °C - 24 часа. Пешеходные нагрузки при (20+2) °C — через 3 суток. Интенсивная эксплуатация при (20+2) °C — через 7 суток.
Рекомендации к применению	Соблюдать рекомендуемую схему для работы, предоставляемую производителем. При выполнении лакокрасочных работ должны контролироваться: температура и влажность окружающей среды и окрашиваемой поверхности, подготовка поверхности, качество наносимого покрытия, соотношение основы и отвердителя, используемый объем. Температура нанесения от +15 до + 25°С, относительная влажности воздуха не более 80%.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Компаунд ЭПОВИН, запечатывающий слой

Хранение	6 месяцев со дня изготовления. Хранить в таре производителя; в помещении, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги; при температуре окружающей среды от 0 до +30°C.
----------	--

По вопросам приобретения компаунда ЭПОВИН, запечатывающего слой и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов