



Предназначен для защиты р-п переходов кремниевых и германиевых полупроводниковых приборов.

Компаунд работает в интервале температур $-60 \div +200$ °С; в условиях (95 ± 3) % относительной влажности при (40 ± 2) °С в течение 56 суток.

Компаунд поставляют в комплекте: основа и отверждающая смесь в соотношении 1 : 1 массовых частей.

В отвержденном состоянии компаунд нетоксичен.

Производится в соответствии с ТУ БУО.037.088.

Техническая консультация

Технические характеристики	ГТ-О
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом•см, не менее	$5 \cdot 10^{13}$
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106 Гц, не более	$5 \cdot 10^{-3}$
Электрическая прочность, кВ/мм, не менее	17
Диэлектрическая проницаемость на частоте 106 Гц, не более	3,3
Гарантийный срок хранения, мес.	3

Технология применения:

Режим отверждения: при комнатной температуре в течение $5 \div 8$ часов.

По вопросам приобретения компаунд ГТ-О и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Компаунд ГТ-О

просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов