



Предназначен для герметизации ИС, СВЧ-резисторов и ИЭТ спецназначения.

Компаунд поставляется в виде двух компонентов: основы и отвердителя.

Техническая консультация

Технические характеристики	КЭН-9т
Диапазон рабочих температур, °С	от -70 до +200
Режим отверждения, °С/ч.	(25±5)/24-48
Жизнеспособность, ч., не менее	1
Теплопроводность, Вт/м•К	1,2
Прочность при разрыве, МПа	1,3
Относительное удлинение, %, не менее	70
Удельное объемное электрическое сопротивление при температуре (25±10)°С, Ом•см, не менее	5•10 ¹⁴
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106 Гц и температуре (25±10) °С, не более	5•10 ⁻³
Электрическая прочность, кВ/мм, не менее	25
Гарантийный срок хранения, мес.	3

Технология применения:

Компаунд двухкомпонентный. Основа и отвердитель смешиваются в соотношении 100:5 массовых частей соответственно в течение 2-5 мин. Наносится на поверхность различными методами: ракелем, поливом, намазыванием и т.д.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Компаунд КЭН-9Т

По вопросам приобретения компаунд КЭН-9Т и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов