



Применение

Предназначается для защиты полупроводниковых приборов и интегральных схем.

Внешний вид

Компаунд представляет собой кремнийорганический эластичный термостойкий коррозионно-пассивный компаунд, получаемый на основе низкомолекулярных каучуков.

Рабочие температуры

Он работает в интервале температур от -60 до +200 °C и поставляется в виде двух компонентов: основы и отвердителя.

Техническая характеристика

- Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм, с 50 — 70
- Жизнеспособность, не менее, ч 5

Режим полимеризации:

- температура, °C 25±5/100/170



Технология применения

- перемешиваются основа и отвердитель в массовом соотношении 100:6.
- капельным методом компаунд наносят

По вопросам приобретения компаунда ККП-2 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов