



Компаунды марки КП-55 на основе полиэфиров, модифицированных кремнийорганическими смолами, стабилизаторами, пластификаторами и регуляторами адгезии, предназначены для пропитки обмоток электрических машин нагревостойкости класса В и F. При его использовании повышается долговечность, грибо- и влагостойкость обмоток. Компаунд КП-55 серийно выпускается тремя модификациями.

Компаунд КП-55-2 рекомендуется для пропитки изделий общепромышленного назначения. Рекомендуется для пропитки на автоматических капельных (струйных) установках с токовой и радиационной сушкой.

Техническая консультация

Показатели качества:

№ п/п	Наименование показателей	Норма
1	Внешний вид	прозрачная, однородная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета
2	Вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (сопло диаметром 4 мм) при температуре $(20 \pm 0,5)^{\circ} \text{C}$, с	40-100 (120)
3	Продолжительность полимеризации в толстом (4-5 мм) слое при температуре $(125 \pm 5)^{\circ} \text{C}$ до степени 3, мин, не более	15
4	Продолжительность высыхания тонком (0,5 мм) слое при температуре $(125 \pm 5)^{\circ} \text{C}$ до степени 3, мин, не более	15
5	Цементирующая способность, Н,	250-300 (350)



8	Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом х м, не менее а) R; M (15-35)оС; (45-75)% б) 24 ч. (23оС); 95± 2%	1,0 x 1012 1,0 x 1011
9	Электрическая прочность, а) при 23оС в трансформаторном масле б) после выдержки 24 ч. в камере влажности 95± 2% в течение 24 час	25 20
10	Срок хранения: Гарантированный срок хранения при температуре окружающей среды не выше 25оС и вне действия прямых солнечных лучей а) — с отвердителем, сут. б) — без отвердителя, мес.	30-90 12

Компаунд комплектуется отвердителем, который вводится перед использованием.

Фасовка:

Бочки 250 л, 100 л, банки 18 л, 3 л.

По вопросам приобретения Компаунд КП-55-2 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов