



Компаунды марки КП-55 на основе полиэфиров, модифицированных кремнийорганическими смолами, стабилизаторами, пластификаторами и регуляторами адгезии, предназначены для пропитки обмоток электрических машин нагревостойкости класса В и F. При его использовании повышается долговечность, грибо- и влагостойкость обмоток. **Компаунд КП-55** серийно выпускается тремя модификациями.

Компаунд КП-55-5 имеет пониженную вязкость и увеличенный срок жизни, обеспечивает экологические преимущества по отношению к пропиточным лакам, содержащим органические растворители (ГФ-95, МЛ-92, ПЭ-993). Рекомендуется для пропитки на автоматических капельных (струйных) установках с токовой и радиационной сушкой.

Техническая консультация

Показатели качества:

№ п/п	Наименование показателей	Норма
1	Внешний вид	прозрачная, однородная жидкость
2	Вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (сопло диаметром 4 мм) при температуре $(20 \pm 0,5)^{\circ} \text{C}$, с	18-25
3	Продолжительность полимеризации в толстом (4-5 мм) слое при температуре $(125 \pm 5)^{\circ} \text{C}$ до степени 3, мин, не более	30
4	Продолжительность высыхания тонким (0,5 мм) слое при температуре $(125 \pm 5)^{\circ} \text{C}$ до степени 3, мин, не более	30
5	Цементирующая способность, Н,	250-330
8	Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом х м, не менее а) R; М $(15-35)^{\circ} \text{C}$; $(45-75)^{\circ} \text{C}$ б) 24 ч. (23°C) ; $95 \pm 2\%$	1,0 х 10 ¹² 1,0 х 10 ¹²
9	Электрическая прочность, а) при 23°C в трансформаторном масле б) после выдержки 24 ч. в камере влажности $95 \pm 2\%$ в течение 24 час при $(23 \pm 2)^{\circ} \text{C}$	25 20



10	Срок хранения: Гарантированный срок хранения при температуре окружающей среды не выше 25оС и вне действия прямых солнечных лучей- с отвердителем, сут. — без отвердителя, мес.	30-90 12
----	--	-------------

Компаунд комплектуется отвердителем, который вводится перед использованием.

Фасовка:

Бочки 250 л, 100 л, банки 18 л, 3 л.

Показатели безопасности:

Отсутствие растворителей или стирола позволяет снизить пожароопасность и обеспечивает экологическую чистоту производства.

По вопросам приобретения Компаунд КП-55-5 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов