



Предназначен для изготовления различных заливочных форм.

Представляет собой термостойкий заливочный материал на основе кремнийорганического каучука, минеральных наполнителей и отвердителя.

Компаунд поставляется в виде двух компонентов: основы и отвердителя.

Производится в соответствии с ТУ БУО.037.016.

Техническая консультация

Технические характеристики	КТЗ-1Б
Внешний вид	Вязкая жидкость бордово-красного или коричневого цвета
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-1, мин., не более	20
Жизнеспособность, ч., в пределах	3-10
Прочность при разрыве, МПа, не менее	2,5
Усадка при отверждении, %, не более	0,4
Режим отверждения, °С/ч.	25 / 24
Срок хранения, мес.	12

Технология применения:

- Смешивание компонентов компаунда проводят на месте потребления в соотношении: на 100 масс. ч. основы — 2,5÷5 масс. ч. отвердителя.
- Перед употреблением основу компаунда нужно перемешать.
- Катализатор рекомендуется вводить двумя, тремя равными частями с тщательным перемешиванием после каждого введения.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Компаунд КТЗ-1Б

- Отверждение компаунда проводят в открытом объеме при температуре $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ в течение 2-3 суток. При отверждении толстых слоев (более 1 см) рекомендуется выдерживать компаунд до 7 суток.

По вопросам приобретения компаунд КТЗ-1Б и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов